

TROPHEE FARBIG

QUALITÄT	Trophée Blanc		
Zusammensetzung	ECF		
Umgebung	neutral		
Flächengewicht	80g	g/m²	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Dicke	109	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Volumen	1,36	cm³/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Weisse	170	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	116	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Bendtsen Glätte	160	ml/min	ISO 8791-2 NFQ 03 049
Absolute Feuchte	5,00	%H₂O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Relative Feuchte	38	in der Luft	Säbel
Opazität	93	%	NFQ 03 040 NF ISO 2471
Kajaani Durchsicht	87		%
Älterungs- beständigkeit	DIN 6738		
Älterungs- beständigkeit	ISO 9706		